

Klassifizierungsbericht

Classification Report

Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1:2019-05
fire classification acc. to DIN EN 13501-1:2019-05

Nr./No. P000401788/01

Auftraggeber:
Sponsor: Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Straße 21
59075 Hamm; Deutschland

Hersteller:
Manufacturer: Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Straße 21
59075 Hamm; Deutschland

Produktname:
Product name: Hesse FANTASTIC-FILL DP 4755-9343:
Mischungsverhältnis (volumetrisch): 10:1 PUR Härter DR 4071
Hesse FANTASTIC-COLOR DB 48885-(Farbton):
Mischungsverhältnis (volumetrisch): 10:1 PUR Härter DR 4071
Hesse FANTASTIC-BRILLANT DU 48799:
Mischungsverhältnis (volumetrisch): 4:1 PUR Härter DR 4071

Erstellt von:
Prepared by: MPA Dresden GmbH
Fuchsmühlenweg 6F
09599 Freiberg; Deutschland

Akkreditierte Prüfstelle nach DIN EN ISO/IEC 17025
Accredited testing laboratory acc. to DIN EN ISO/IEC 17025
D-PL-17819-01-00

Nr. der benannten Stelle: 0767
Notified Body No.: 0767

Ausgabe/Datum:
Issue/date: 1. Ausgabe vom 19.06.2024
First issue dated 2024-06-19

Berichtsumfang:
This report comprises: 6 Seiten und 0 Anlagen
6 pages and 0 annexes



Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung von Berichten bedarf in jedem Einzelfalle der schriftlichen Genehmigung der MPA Dresden GmbH. Die einzelnen Blätter sind mit dem Firmenstempel der MPA Dresden GmbH versehen.

The reproduction and publication of extracts of the report requires the written authorisation of MPA Dresden GmbH in each individual case. Every page is stamped with the seal of the MPA Dresden GmbH.

Hinweis:
Information: Der Klassifizierungsbericht wurde zweisprachig (deutsch/englisch) erstellt. In Zweifelsfällen ist der deutsche Wortlaut maßgeblich.
The classification report is issued bilingual (German and English). In case of doubt, the German wording is valid.

1 Einführung Introduction

Am 27.03.2024 beauftragten Sie uns mit der Ausfertigung eines Klassifizierungsberichtes zum Nachweis des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1:2019-05¹.
On 2024-03-27 we were requested to issue a classification report for reaction to fire performance acc. to DIN EN 13501-1:2019-05¹.

2 Angaben zum klassifizierten Bauprodukt Details of classified product

2.1 Art und Verwendungszweck Nature and end use application

Die Klassifizierung in diesem Klassifizierungsbericht gilt für das klassifizierte Bauprodukt für die folgenden Anwendungsbereiche: Innenausbau, Küche und Bad, Möbel, Spezialanwendungen
Classification given in this classification report is valid the construction product's following end use application: Interior finishing, kitchen and bathroom, furniture, special applications

Werden nachträglich Anstriche, Beschichtungen o. ä. aufgebracht, ist ein neuer Nachweis des Brandverhaltens für diesen Anwendungsfall erforderlich.
If the product is furnished subsequently with any sort of additional coatings its reaction to fire performance is to be tested and classified separately for this end use application.

2.2 Produktbeschreibung Product description

Das Bauprodukt wird in den im Abschnitt 3 aufgeführten Prüfberichten, die der Klassifizierung zu Grunde liegen, vollständig beschrieben.
The product is fully described in the test reports scheduled in clause 3 underlying this classification.

Produktname:
Product name: Hesse FANTASTIC-FILL DP 4755-9343:
Mischungsverhältnis (volumetrisch): 10:1 PUR Härter DR 4071
Hesse FANTASTIC-COLOR DB 48885-(Farbton):
Mischungsverhältnis (volumetrisch): 10:1 PUR Härter DR 4071
Hesse FANTASTIC-BRILLANT DU 48799:
Mischungsverhältnis (volumetrisch): 4:1 PUR Härter DR 4071

Produktspezifikation/-norm:
Product specification/-standard: -

Materialbasis:
Material base: lösemittelhaltiges Polyesterharz
solvent-based polyester resin

Aussehen:
Appearance: Farblack
colour varnish



¹ DIN EN 13501-1:2019-05 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten – Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

Aufbau: <i>construction:</i>	Material/ <i>material</i>	Menge nass/ <i>amount wet</i>	Mischungs- verhältnis/ <i>mixing ratio</i>
Trägerplatte/ <i>substrate</i>	MDF, 19 mm	-	-
PUR Isolierfüller/ <i>PUR insulation filler</i> + 15 % Verdünner/ <i>diluent</i>	Hesse FANTASTIC-FILL DP 4755-9343 + Hesse PUR Härter DR 4071	ca./approx. 115 g/m ²	10:1 (v/v)
Zweikomponenten- Farblack/ <i>Two-component colour varnish</i> + 30 % Verdünner/ <i>diluent</i>	Hesse FANTASTIC-COLOR DB 48885-(Farbton) + Hesse PUR Härter DR 4071	ca./approx. 80 g/m ²	10:1 (v/v)
Hochglanzlack/ <i>High-gloss varnish</i> + 30 % Verdünner/ <i>diluent</i>	Hesse FANTASTIC-BRILLANT DU 48799 + Hesse PUR Härter DR 4071	ca./approx. 70 g/m ²	4:1 (v/v)

Symmetrie:
Symmetry: unsymmetrisch
asymmetrical

Fugen:
Joints: ohne
without

Flächengewicht*:
Area weight:* (15,4 ± 0,1) kg/m² inkl. Trägerplatte
incl. substrate

Dicke*:
Thickness:* (19,2 ± 0,1) mm inkl. Trägerplatte
incl. substrate

* Werte von der Prüfstelle ermittelt/*values measured from the test institute*

3 Prüfberichte und Prüfergebnisse für die Klassifizierung *Test reports and test results in support of this classification*

3.1 Prüfberichte *Test reports*

Name des Prüflabors <i>Name of laboratory</i>	Auftraggeber <i>Sponsor</i>	Nr. des Prüfberichtes <i>Test report number</i>	Prüfverfahren <i>Test method</i>
MPA Dresden GmbH	Hesse GmbH	P000401788/02	DIN EN ISO 11925-2:2020-07 ²
MPA Dresden GmbH	& Co. KG	P000401788/03	DIN EN 13823:2023-04 ³

² DIN EN ISO 11925-2:2020-07

Prüfungen zum Brandverhalten – Entzündbarkeit von Produkten bei direkter Flammeneinwirkung – Teil 2: Einzelflammentest

³ DIN EN 13823:2023-04

Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten – Thermische Beanspruchung durch einen einzelnen brennenden Gegenstand für Bauprodukte mit Ausnahme von Bodenbelägen



3.2 Prüfergebnisse Test results

Prüfverfahren Test method	Parameter Parameter	Anzahl an Prüfungen Number of tests	Prüfergebnisse Results	
			Mittelwert Mean value	Parameter Parameter
DIN EN 13823:2023-04	FIGRA _{0,2 MJ}	3	163	-
	FIGRA _{0,4 MJ} ≤ 250 W/s		135	J
	THR _{600s} ≤ 15 MJ		4,1	J
	SMOGR _A ≤ 30 m ² /s ²		0	J
	TSP _{600s} ≤ 50 m ²		17	J
	LFS < Rand des Probekörpers LFS < border of the sample		ja yes	J
	brennendes Abfallen/Abtropfen Flaming droplets/particles		nein no	J
DIN EN ISO 11925-2:2020-07 Flächen- /Kantenbeflammung Surface/edge flame attack 30s Beflammung/exposure brennendes Abtropfen/Abfallen Flaming droplets/particles	Fs ≤ 150 mm	12	ja yes	J
	Entzündung des Filterpapiers ignition of filter paper		nein no	J

4 Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich Classification and direct field of application

Die Klassifizierung erfolgte nach DIN EN 13501-1:2019-05, Abschnitt 11.5
This classification has been carried out in accordance with section 11.5 of DIN EN 13501-1:2019-05

4.1 Klassifizierung Classification

Das Produkt

„Hesse FANTASTIC-FILL DP 4755-9343:
Mischungsverhältnis (volumetrisch): 10:1 PUR Härter DR 4071
Hesse FANTASTIC-COLOR DB 48885-(Farbton):
Mischungsverhältnis (volumetrisch): 10:1 PUR Härter DR 4071
Hesse FANTASTIC-BRILLANT DU 48799:
Mischungsverhältnis (volumetrisch): 4:1 PUR Härter DR 4071“

wird nach seinem Brandverhalten wie folgt klassifiziert:

The product

„Hesse FANTASTIC-FILL DP 4755-9343:
Mischungsverhältnis (volumetrisch): 10:1 PUR Härter DR 4071
Hesse FANTASTIC-COLOR DB 48885-(Farbton):
Mischungsverhältnis (volumetrisch): 10:1 PUR Härter DR 4071
Hesse FANTASTIC-BRILLANT DU 48799:
Mischungsverhältnis (volumetrisch): 4:1 PUR Härter DR 4071“

in relation with the fire behaviour is classified:



C

Die zusätzliche Klassifizierung zur Rauchentwicklung ist:
The additional classification in relation with smoke production is:

s1

Die zusätzliche Klassifizierung zum brennenden Abtropfen/Abfallen ist:
The additional classification in relation with burning droplets/particles is:

d0

Brandverhalten <i>fire behaviour</i>		Rauchentwicklung <i>smoke production</i>		Brennendes Abtropfen <i>burning droplets</i>
C	-	s1	,	d0

Klassifizierung des Brandverhaltens: C – s1, d0
classification of fire behaviour: C – s1, d0

4.2 Anwendungsbereich
Field of application

Die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 gilt nur für das im Abschnitt 2 beschriebene Bauprodukt auf einer 19 mm dicken MDF-Platte, B1 in der geprüften Auftragsmenge von ca. 110 g/m² für den Isolierfüller, ca. 80 g/m² für den Farblack und ca. 70 g/m² für den Hochglanzlack sowie einem Gesamt-Flächengewicht inkl. Trägerplatte von (15,4 ± 0,1) kg/m² und allen Farben.
The classification in section 4.1 is valid solely for the material as described in section 2 on a 19 mm thick MDF board, B1 in the tested application quantity of approx. 120 g/m² for the insulating filler, approx. 80 g/m² for the colour varnish and approx. 70 g/m² for the high-gloss varnish as well as a total weight per unit area including substrate of (15.4 ± 0.1) kg/m² and all colours.

5 Hinweise
Information

5.1 In Verbindung mit anderen Baustoffen, insbesondere Dämmstoffen/anderen Untergründen, mit anderen Abständen, Befestigungen, Fugenausbildungen/Verbindungen, Dicken- oder Rohdichtebereichen als in Abschnitt 4.2 angegeben, kann das Brandverhalten so ungünstig beeinflusst werden, dass die Klassifizierung in Abs. 4.1 nicht mehr gilt. Das Brandverhalten in Verbindung mit anderen Baustoffen/anderen Untergründen, Abständen, Befestigungen, Fugenausbildungen/Verbindungen, Dicken- oder Rohdichtebereichen etc. ist gesondert nachzuweisen.
In combination with other materials, especially insulation materials/other substrates, with different air gaps, fixings, joints, thickness or density ranges than those specified in section 4.2, the reaction to fire can be negatively influenced that the classification in section 4.1 is no longer valid. Fire performance in connection with other materials, especially insulation materials/other substrates, with different air gaps, fixings, joints, thickness or density ranges is to be tested and classified separately.

5.2 Wird das Bauprodukt mit zusätzlichen Schichten versehen, ist das Brandverhalten dieses Verbundes gesondert nachzuweisen.
If the product is furnished with any additional sort of coatings, its fire performance is to be tested and classified separately.

5.3 Dieser Klassifizierungsbericht ist keine Typzulassung oder Produktzertifizierung und ersetzt nicht einen gegebenenfalls erforderlichen bauaufsichtlichen Nachweis nach deutschem Baurecht (Landesbauordnung).



This classification report does not represent type approval or certification of product and is in no case a substitute for any required certification according to German building regulations (Landesbauordnung).

5.4 Bei Aussagen zur Konformität ihrer Produkte mit normativen oder kundenspezifischen Anforderungen werden keine Messunsicherheiten berücksichtigt. Die Anforderung gilt als erfüllt, wenn der Messwert kleiner oder gleich der vorgegebenen Toleranzgrenze bzw. des vorgegebenen Grenzwertes ist (bei unteren Grenzwerten entsprechend).

No measurement uncertainties are taken into account in statements on the conformity of your products with normative or customer-specific requirements. The requirement is considered to be fulfilled if the measured value is less than or equal to the specified tolerance limit or the specified limit value (correspondingly for lower limit values).

5.5 Es erfolgte keine Probenahme durch eine dafür notifizierte Stelle.

The sampling was not arranged by a notified body.

5.6 Vom Hersteller wurde keine Erklärung über die Einstufung seines Produktes in ein System des Übereinstimmungsnachweisverfahrens für die CE-Kennzeichnung im Rahmen der Bauproduktenverordnung (BauPVO) abgegeben.

The manufacturer was not issuing a declaration of the classification of the product to a system of conformity verification procedure for the CE-labelling within the construction products regulation (CPR).

5.7 Dieser Klassifizierungsbericht darf nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und veröffentlicht werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung bedarf in jedem Einzelfalle der schriftlichen Genehmigung der MPA Dresden GmbH. Werbetexte dürfen nicht dem Klassifizierungsbericht widersprechen. Übersetzungen des Berichtes müssen den Hinweis: „Nicht von der MPA Dresden GmbH autorisierte Übersetzung der Originalfassung“ enthalten.

This classification report may only be reproduced and published in its full wording. The reproduction and publication of extracts of the test report requires the written authorisation of MPA Dresden GmbH in each individual case. Advertising texts and drawings may not contradict the classification report. Translations of the report must contain the information "Translation of the original version not authorised by MPA Dresden GmbH".

5.8 Der Klassifizierungsbericht verliert seine Gültigkeit, wenn sich die Klassifizierungskriterien gemäß DIN EN 13501-1 ändern oder ergänzt werden oder wenn die Produktzusammensetzung oder der Produktaufbau geändert wird. Wenn keine kontinuierliche Überprüfung des Brandverhaltens durch den Hersteller stattfindet, verliert dieser Klassifizierungsbericht bei jeder Änderung des Produktionsprozesses, des Produktionsumfeldes, der Ausgangsstoffe oder der Zulieferer der Komponenten seine Gültigkeit. Das Brandverhalten muss dann erneut nachgewiesen werden.


This classification report is no longer valid as soon as the classification criteria according to DIN EN 13501-1 are altered or amended, or as soon as the product formulation or its composition are altered. If the fire behaviour of the product is not continuously monitored by the manufacturer, each change in either production process, production environment, raw materials or chain of suppliers causes this classification to become invalid. In this case the fire behaviour has to be reassessed.

Freiberg, 19.06.2024



Dr.-Ing. M. Kothe
stellv. Prüfstellenleiter Brandschutz
Deputy Laboratory Manager




Dipl.-Ing. (BA) A. Meixner
Prüfingenieur
Test Engineer